


# Produktdatablad ALLOVER BASE/FINISH

## Bruksområde:

ALLOVER BASE er et medium strukturert akryl coopolymer basert produkt beregnet grunning og 1.strøk på gulv og vegg av gips, betong, pussede flater og flis. ALLOVER FINISH er et  fint strukturert akryl coopolymer basert produkt til benyttelse over ALLOVER BASE.



## Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før påføring av ALLOVER BASE. Det legges en fiberduk 90 g/m<sup>2</sup> i 1. strøk ALLOVER BASE. ALLOVER FINISH legges direkte over ALLOVER BASE.



## Overmalbar:

2. strøk BASE kan påføres etter ca. 4 timer, avhengig av påført tykkelse i 1. strøk (23° C og 50% luftfuktighet). 2. strøk FINISH kan påføres etter ca. 3 timer, avhengig av påført filmtykkelse i 1.strøk. Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.




## Brukstørr:

Støvtørr ca. 1 time (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden. Herdetid ca. 24 timer for ALLOVER BASE og ALLOVER FINISH.



## Påføring:

Påføres med sparkelverktøy. Påføres ved temperatur over +5°. Må ikke påføres i direkte sollys.



## Rengjøring/tynner:

Vann.



## Forbruk:

ALLOVER BASE: 0,6 – 0,8 kg/m<sup>2</sup> pr strøk. Påføres 1 – 3 strøk avhengig av ønsket utseende.  
ALLOVER FINISH: 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> pr strøk. Påføres 1-3 strøk avhengig av ønsket utseende.



## Glans:

Matt.



## Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



## Omrøres:

Produktet omrøres godt før bruk.




## Generelt:

ALLOVER BASE: Kan blandes til utvalgte farger. Leveres i 5 kg og 10 kg.

ALLOVER FINISH: Kan blandes til utvalgte farger. Leveres i 1 kg og 5 kg.

Ved pussing av siste strøk oppnås ønsket effekt/struktur i overflaten, mer pussing gir finere struktur.

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!  
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00  
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin



BESTANDIG KVALITET DESIGN THE FUTURE