



Robust Flislim - Hvit

Hvitt, fleksibelt universal flislim for gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Benyttes til flislegging av alle typer fliser som keramisk flis, marmor, granitt, mosaikk, glass- mosaikk og naturstein og alle andre fliser som er følsom for misfarging. Til flislegging på alle faste underlag som betong, avrettingsmasse, gips, flis på flis og treunderlag. Egner seg godt til gulv med varme. Frostsikker og vannfast.

Beskrivelse. Hvitt, fleksibelt universal flislim for gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Benyttes til liming av keramisk flis, marmor, granitt, mosaikk, glass- mosaikk og naturstein og alle andre fliser som er følsom for misfarging. Til flislegging på alle faste underlag som betong, avrettingsmasse, gips, flis på flis og treunderlag. Egner seg godt til gulv med varme. Frostsikker og vannfast. Tilfredsstillende kravene til klassifisering C2TES1.

Forarbeid. Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensning som kan forhindre heft til underlaget. Større hull og skader sparkles med Robust Gulv&Vegg. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Robust Primer - Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 30 min. Unngå at det dannes damper.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust Primer - Ikke sugende. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes damper.

Utblanding. En 5 kg pose skal blandes med ca. 1,3 liter rent vann. Utblanding foretas med drill og universalmixer. Hell først ca. 80% av vannet i blandebeholder. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende vannmengen tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri og lettflytende masse. La blandingen hvile i ca. 5 min. før en siste utblanding foretas. Bruk tid utblandet masse er maks 4 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte. Robust Flislim-Hvit påføres med tannsparkel. Påfør godt med flislim med riktig tannsparkel på underlaget for å sikre full limdekning (se tabell). Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinner herder. Flisene bør monteres innen ca. 30 min. Ikke legg mer flis dersom limet har begynt å skinner herde. Dette kan kontrolleres med å berøre limet for å se om limet fortsatt er klebrig. For områder utsatt for tung belastning og mye fuktighet som basseng, terrasser og balkonger bør flisen dobbeltlimes. Flislim påføres med tannsparkel på både underlaget og på flisen før flisen presses ned i underlaget. Flisene bør monteres innen ca. 30 min, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. For gulv med varme, skal varmen være avslått i minst 1 døgn før flislegging. Varmen kan slås på igjen etter ca. 7 dager. Gulv og vegg kan fuges etter ca. 12-24 timer. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Flistype **Tanning** **Forbruk**
Mosaikk 4x4x4mm Ca. 1,5 kg/m²
Flis 6x6x6mm Ca. 2,3 kg/m²
Storformat 8x8x8mm Ca. 3 kg/m²

Forbruket er avhengig av størrelsen på tannsparkelen, flistype og flisformat. Påføringsvinkelen med tannsparkelen påvirker også forbruket. anbefalt vinkel er ca. 45°.

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen må brukes innen ca. 30 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Flislimet bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidings- og tørketid. Påførings- og tørketid må ikke være under +5°C og ikke over +30°C. Fuging kan utføres etter ca. 12-24 timer.

Lagring. Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 1,3 liter/5kg
Brukstid:	ca. 30 min
Herdetid:	ca. 4 timer
Fuges:	ca. 24 timer
Full belastning:	7 dager
Arbeidstemperatur:	+5°C til +30°C
Klasse:	C2TES1
Farge:	Hvit.

Varedata

<i>Emballasje/pall:</i> 5 kg pose. 4 stk pr. pakke.	
Vare nr.:	260
Nobb nr.	52888984
Gtin:	7090040902603

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen for arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019