



Steinhardt AS
Pr 2, nr. 10
7010 Trondheim
Norway

NS-EN 12004:2017

DoP: 4500146

Forbedret fleksibelt og sement-baseret flislím med utvidet åpningstid og støvredusert.

Brannklasse..... Klasse A1
Trekkestyrke..... $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Høy innledende trekkestyrke etter varmpåvirkning..... $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Høy innledende trekkestyrke etter vannpåvirkning..... $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Høy innledende trekkestyrke etter frost-/tineeffekt..... $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Farlige stoffer..... NPd

Robust Flislím Lett

Fleksibelt, støvredusert og sigefritt universallím som kan benyttes til liming av flís, terrazzo, skifer, naturstein m.m. Egner seg til alle flístyper i små og store formater. Benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs.



Beskrivelse

Lett, støvredusert, sigefritt og høyfleksibelt universallím med meget høy vedheft. De lette fyllstoffene gir et lavere forbruk slik at limet rekker ca. 30% lenger enn tradisjonelle flislím. Smidig og kremaktig konsistens. Kan blandes med variabel vannmengde for ulike arbeidsoppgaver som er egnet til alle flístyper i små og store formater. Justerbar vannmengde til bruk på gulv og vegg med meget god limdekning. Kan benyttes på alle stabile underlag som betong, avretting, puss, gipsplater, gamle fliser, vinyl, terrazzo m.m. Benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensning som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkestyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. På alle andre underlag må riktig primer benyttes. Før flíslegging av gulv med varme, skal varmen være avslått i minst 1 døgn før flíslegging. Varmen kan slås på igjen etter ca. 7 døgn.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill og blandevisp. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La limet hvile i 2-3 min, og bland deretter massen i ca. ½ min. Vannforbruk er ca. 5,7-6 liter/18 kg. Merk at for mye vann svekker limet. Redskap rengjøres med vann.

Bruksmåte

Robust Flislím påføres med tannsparkel. Påfør godt med flislím på underlaget og dra ut limet med glattsiden på tannsparkelen og arbeid limet godt ned i underlaget før du tanner limet opp med en tannsparkel og riktig størrelse for å sikre full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flísene kan monteres før limet skinnherder. Flísene bør monteres innen ca. 30 min. Ikke legg mer flís dersom limet har begynt å skinnherde. Dette kan kontrolleres med å berøre limet for å se om limet fortsatt er klebrig. På gulv utsatt for tung belastning og områder som er utsatt for mye fuktighet som basseng, terrasser, balkonger og alle utendørs arbeider bør flísene dobbeltlimes. Flislím påføres da på både underlaget og på flísen før flísen presses ned i underlaget. Unngå å presse så hardt at limet fyller fugen mellom flísene. Brukstil utblandet masse er ca. 4-5 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Forbruk

Flís str.	Tanning	Forbruk
Mosaikk	4x4 mm	ca. 0,8 kg/m ²
15x15 cm	6x6 mm	ca. 1,3 kg/m ²
30x30 cm	8x8 mm	ca. 1,8 kg/m ²
30x60 cm	10x10 mm	ca. 2,1 kg/m ²
Ute/skifer	15x15 mm	ca. 3 kg/m ²

Volum: 18 kg gir ca. 13,5 liter ferdigblandet flislím.

Forbruket er avhengig av størrelsen på tannsparkelen, flístype og flísformat. Påføringsvinkelen med tannsparkelen påvirker også forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°-90°.

Tørketid +23°C og 50% RF.

Åpentid: ca. 30. min. Brukstil: ca. 4-5 timer. Gangbar/fuges: ca. 24 timer. Full belastning: ca. 2 døgn. Flislím må beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette bearbeidbarheten og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingsstid og føre til for hurtig uttørring. Ikke utfør arbeidet i luft- og overflatetemperaturer på under +5°C eller over +30°C.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruks-egenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 5,7-6 liter/18 kg
Forbruk:	0,8-3 kg/m ² (Se tabell)
Brukstil:	ca. 4-5 timer
Åpentid:	ca. 30 min
Gangbar/fuges:	ca. 24 timer
Full belastning:	ca. 2 døgn
Densitet:	1,35 kg/liter
Arbeidstemperatur:	+5°C til +30°C
Klasse:	C2TES1
Farge:	Grå

Varedata

Emballasje/pall: 18 kg sekk. 54 stk/pall.

Vare nr.:	259
Nobb nr.:	42090626
Gtin:	7090040902597

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekt på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.05.2024